

Technische Information

hebro[®] peel HV

Weißer Abziehlack auf Lösemittelbasis

hebro[®] peel HV

- dient als temporärer Schutz gegen Verschmutzungen und Beschädigungen. Zur Reinhaltung von Spritzkabinen u.ä. geeignet und speziell für empfindliche Teile (Spritzformen, polierte Flächen etc.) während Transport, Lagerung und Verarbeitung
- darf im Gegensatz zu vielen anderen Abziehlacken durch eine spezielle tixotropen Einstellung auch auf Teile aufgetragen werden, die Temperaturen von 40 – 50°C besitzen (wie z.B. Teilen, die aus der Trocknung kommen). Bildet auch bei diesen Bedingungen einen gleichmäßig dicken Schutzfilm
- es ist darauf zu achten, dass die Teile vollständig trocken sind und vor allen Dingen die kritischen Bereiche, Ecken, Kanten und Überlaufrinnen, mit einem ausreichend dicken Abziehlackfilm (mind. 60µm Trockenfilm) versehen sind, dies gilt speziell für den Einsatz in wasserberieselten Spritzkabinen. Ist der Film zu dünn, kann er durch die Vibration einreißen. Beim Einsatz in Spritzkabinen kann dann das Wasser hinter den Abziehlack greifen und diesen ablösen, was zu Pumpenverstopfungen führen kann
- Bei der Verarbeitung ist auf gute Entlüftung zu achten.
- Der Abziehlack sollte spätestens nach ca. 6 Monaten erneuert werden, bei Temperaturbelastungen ab 50-60 °C deutlich früher. Direkte Sonneneinstrahlung verkürzt die Standzeit ebenfalls. Bei beginnender Versprödung (brechen des Films) umgehend den Abziehlack entfernen und neue Schicht aufbringen.
- Ist für den Außeneinsatz wegen Wetter – und UV Belastung nur begrenzt einsetzbar. Bitte Vorversuche unter Praxisbedingungen (Untergrund, Standzeit etc.) durchführen

Technische Daten

Flammpunkt: 26°C
Dichte: ca. 1,03 g/cm³

Anwendung

hebro[®] peel HV ist durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufzutragen. Der aufgetragene Film ist weiß; Trocknungszeit: mind. 2 h. hebro[®] peel HV ist hochflexibel, reifest und absolut wasserfest. Er ist durch Abziehen leicht entfernbar. Ca. 4-5 m² können mit 1 Liter hebro[®] peel HV behandelt werden.

