

# Technische Information

## hebro<sup>®</sup>lub 830 A2

Emulgierbarer, mineralöhlhaltiger Kühlschmierstoff

### Charakteristischer Aufbau

Mineralöl	EP	Amin	Bor	Chlor	FAD
X	-	X	-	-	-

hebro<sup>®</sup>lub 830 A2 ist ein moderner Kühlschmierstoff für Zerspanungsvorgänge (z.B. Bohren, Drehen, Fräsen) mit besonderer Eignung für Aluminium und Stahl.

### Eigenschaften

- hohe Schmierleistung
- hervorragende Verträglichkeit mit Aluminiumlegierungen
- sehr guter Korrosionsschutz
- hohe Langzeitstabilität
- sehr gute Emulsionsstabilität im mittleren bis hohen Wasserhärtebereich

### Technische Daten (typische Werte)

#### Konzentrat

Farbe	Mineralölgehalt	Viskosität bei 20°C (ASTM D 7042)	Dichte bei 20°C (ASTM D 7042)
gelb, klar	>30%	80 mm <sup>2</sup> /sec	0,93

#### Emulsion (5%)

Farbe	pH-Wert (Leitungswasser)	Korrosionsschutznote (DIN 51360-2)	Refraktometerfaktor
transparent, trüb	frisch: ca. 9,8 gebraucht: ca. 9,3	0 <sub>≥</sub> 3,0%	1,3

### Empfohlene Einsatzkonzentration

- Aluminium: 5-7%
- Stahl, (Mischbetrieb: Guss, NE-Metalle): 5-7%
- Edelstahl: 7-10%

### Information

Zum Anmischen der Emulsion empfehlen wir den Einsatz moderner Kühlschmierstoff-Mischgeräte (z.B. Dosatron); alternativ kann die Emulsion auch durch langsames Eingießen des Konzentrates in vorgelegtes Trinkwasser unter gründlichem Umrühren angesetzt werden.

Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.

Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern.

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.